


# DIYで簡単路面標示施工

専用のシートをバーナーの熱で溶着する路面標示材です。アスファルト路面、コンクリート路面の施工推奨です。

ShinFuji Burner  
強力溶着式  
**ロードマーキング**

- 簡単** マスキング不要!  
直線(ライン)や数字も、型の使用やマスキングの必要がなく、簡単に仕上がります!
- 強力** ペイントタイプの6倍\*の強度 ※当社実験データによる  
バーナーによる加熱溶着式で、アスファルトの作業面との接着強度、耐摩耗強度が強い!
- 低コスト** 長持ちだから低コスト  
一度作業をすれば長持ち。また、専門業者へ施工依頼することなく、自分で作業できるので低コスト!


## ●施工時に準備する道具・材料など



- A** 設置面の清掃道具  
ほうきやブラシなどで、施工前に清掃します。
- B** ロードマーキングライン、シート  
当社専用の加熱溶着用ライン、シートをご用意ください。
- C** プライマー-液状タイプ **D** スプレータイプ  
当社専用のプライマーをご使用ください。
- E** プライマー-塗布用具  
刷毛・ローラー、トレー等をご用意ください。
- F** 施工箇所 印付け用具  
必要に応じて、チョーク、メジャー、テープなどがあると便利です。
- G** ロードマーキング用バーナー  
施工の用途に応じて、バーナーシリーズよりお選びください。



## 施工例1



## 施工例2



本製品は上図のように2分割になっています。各部を図のように配置して同じ幅の「ライン」を使って施工してください。  
※同じ幅のラインは別途お買い求めください。

**注意** ・各分割部の継ぎ目箇所は、約5mm重ねてください。  
・表面がザラザラしている方が表面です。

## ■施工方法

### 1. 路面清掃・プライマー塗布と乾燥

砂、小石、汚れ、ほこり、水分は禁物ですので、十分に路面を清掃した後、ライン、シートの大きさより2cm程広めにプライマーを路面凹部までムラなく塗布します。指で触れてプライマーが付かない程度まで乾燥させます。  
※必ず、ロードマーキング用プライマーをご使用ください。プライマーに記載の取扱説明を必ずお読みいただき、正しく使用してください。  
・アスファルト路面の場合はアスファルト用プライマーを使ってください。  
・コンクリート路面の場合はコンクリート用プライマーを使ってください。



- プライマー必要量のめやす  
〈液状タイプ 1ℓ〉  
ナンバーL…約70枚分  
ライン(100mm×5m)…約7本分  
〈スプレータイプ420ml〉  
ナンバーL…約40枚分  
ライン(100mm×5m)…約4本分

### 2. ライン、シートの展開・配置

ライン、シートを配置します。(継ぎ目がある場合は5mm程度重ねてください。)



路面へ野書き(印付け)をするなど、全体のバランスをみて、正確に配置してください。

### 3. バーナーで加熱

バーナーは、新富士バーナーロードマーキング用バーナーをお使いください。  
※バーナーの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。  
●炎の強さ：1～2秒でライン、シートが路面になじむ程度  
●バーナーの距離：20～40cm



エッジ部については、最初から強火だと炎の勢いでまくれ上がるおそれがあるのでライン、シートが路面になじむ温度から加熱してください。

## ■バーナー加熱のめやす

### ●加熱不十分の状態

気泡により部分的にふくらみが発生した状態。



### ●加熱完了の状態

シート表面が溶けて、穴があきはじめるまでしっかり加熱します。(シートはみかんの表面のような状態になります。)



## ロードマーキング用バーナー (別売)

**ロードマーキング用** カセットガスバーナー  
RM-4200

**ロードマーキング用** カセットガスバーナー  
RM-22000

**ロードマーキング用** プロパンガスバーナー  
RM-41000



PL保険加入済  
発売元

**新富士バーナー株式会社**

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033  
http://www.shinFuji.co.jp

製造元

**積水樹脂株式会社**

〒105-0022  
東京都港区海岸1丁目11番1号  
ニューピア竹芝ノースタワー5F  
TEL03-5400-1847 FAX03-5400-1804

品名：ラインU字パーツ 白  
品番：RM-207

サイズ：150mm幅(2枚入)  
材質：熱可塑性樹脂  
炭酸カルシウム  
体質顔料



4 953571 061719

MADE IN JAPAN

## ■施工場所について



- 無断で、公共部(道路等)には施工しないでください。
- アスファルト路面、コンクリートの施工推奨です。他のカラー路面材の上には施工できません。
- 新設の路面でも施工可能ですが養生期間が必要です。新設アスファルトの場合は夏期は2週間、冬期は3週間以内は施工をさけてください。

## ■施工上の注意

- 加熱施工中施工直後はシートが熱くなっていますので絶対に触らないでください。(シートの軟化点=約100℃、溶解温度=140～150℃)
- 路面が濡れているときの施工は絶対にしないでください。必ず乾燥させてから施工してください。
- 外気温が5℃以下の場合は施工は原則として避けてください。※気温が5℃であっても路面温度が5℃以下の場合があります。特に冬場の施工においては路面を加熱する等の処置をしてください。
- 夏場においては施工直後はタイヤの跡が付きやすいため、施工5分後に水をかけるなどして、路面温度を下げてから交通開放してください。
- 施工の際、お子様には十分注意してください。